



TUFTEPARKEN®

FDV Dokumentasjon 2023

PRODUKTINFORMASJON OG FDV

Tufteparken AS (TP) utvikler og produserer funksjonelle produkter for utemiljø som krever lite vedlikehold og etterbehandling. Alle produkter som er spesifisert for utendørs bruk leveres med varmgalvanisert, eller varmeforzinket og lakkert overflate.

TP benytter eget anlegg for pulverlakkering. Standard farger er sort og grå, men alle produkter kan på kundens ønske lakkres i alle tilgjengelige polyestere farger oppgitt i RAL kode. Alle TP-produkter leveres med 3 års garanti. Garantien gjelder ikke for slitasje eller påførte skader.

VEDLIKEHOLD

Til tross for at produktene er varmgalvaniserte eller varmeforzinket og lakkerte anbefales det jevnlig renhold. Det anbefales også jevnlig inspeksjon for kontroll av sårskader og slitasje. Produktene anbefales rengjort med varmt vann og klut, eller ved høytrykksspyling. Det anbefales ikke bruk av kjemikalier.

TRENINGSPARKER

Det anbefales for treningsparkene å etterse innfesting mot underlaget 2-3 uker etter første montering. Deretter skal det settes opp en vedlikeholdsplan for tilsyn av apparatene med minimum krav til inspeksjon. Merkelapper med avgrensning av bruk og produsentens kontaktinformasjon må stå på produktene. Det anbefales å benytte støtsikkert underlag for alle apparater.



TUFTEPARKEN®

Artikkelnummer	Komponent	Beskrivelse
TP-001 til TP-030		Tufteparken apparat
Stålrør	Stål leveres av godkjente leverandører.	Tibnor
Overflatebehandling pulverlakk	Pulverlakkering i egnet Lakkanlegg.	<p>Det benyttes pulverlakk for lakkering av metall overflater fra Dupont Powder Coating AB, med avd i Norge.</p> <p>Det henvises til pulver leverandørens (Dupont) egne retningslinjer:</p> <p>ALESTA AP AE8001- /VL-573 ALESTA IP IE7002- /VR-572-N</p> <p>Rengjøring med lunket vann og Zalo eller lignende, fuktig vaskefille benyttes. NB Det må ikke benyttes sterke oppløsningsmidler. (Salmiakk eller lignende.)</p> <p>Ved sårskader i overflate må det flikk lakkes.</p>
Generelt	HMS	Bedriften følger de til enhver tid gjeldende regler for HMS arbeid.
Galvanisering		<p>Sjekk duozink.no/dokumentasjon for siste oppdatering.</p> <p>Ved sårskader i overflate må det dekkes med egnet spray, type Zinkspray. Sjekk duozink.no/dokumentasjon for dette.</p>

Alle rettigheter til prosjektet, navnet, bildene og teksten tilhører Tufteparken AS



post@tufteparken.no
facebook.com/tufteparken
www.tufteparken.no